

SYSTEM POLIWINYLOWY RADACH
Nr 22

Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Symbol handlowy wg KTM	Ilość warstw	Grubość pojedynczej warstwy suchej (μm)	Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm^3/m^2)
RADACH Farba poliwinylowa nawierzchniowa	12.4	1317-754-1XXXX-XXX	3	30	0,08
Razem: minimum			3	90	

Przeznaczenie: do zabezpieczania blachy ocynkowanej, betonu. Szczególnie polecany do malowania dachów, rynien i parapetów.
Stosowany również do renowacji starych powłok.

Podłoże: powierzchnie do malowania powinny być czyste, suche, odtłuszczone, bez śladów korozji. Stal ocynkowana odtłuszczona, usunięte produkty „białej rdzy”.

Przy renowacji: stare, spękane, słabo przylegające powłoki należy dokładnie usunąć, miejsca zardzewiałe starannie przeszlifować, odpylić, a następnie zagruntować farbą RADOWIL GR. Stare, dobrze przyczepne powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić.

Zalecana grubość systemu w zależności od środowiska:

Środowisko wg ISO 12944-2	Grubość systemu (μm)
C 2 ÷ C 4 zewnątrz	90

Przewidywana trwałość systemu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji: 10-12 lat.

RADACH Farba poliwinylowa nawierzchniowa - Atest Higieniczny PZH.

Filename: 35. SYSTEM POLIWINYLOWY RADACH Nr 22
Directory: D:\Kasia\rafil\pliki\SYSTEMY KLASYFIKACJI MALARSKICH
aktualizacja 09.2007
Template: C:\Documents and Settings\kg\Dane
aplikacji\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: ZESTAWY MALARSKIE
Subject:
Author: XXX
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1998-11-30 13:39:00
Change Number: 32
Last Saved On: 2007-09-27 15:20:00
Last Saved By: NM-Kupidura
Total Editing Time: 117 Minutes
Last Printed On: 2008-04-10 12:35:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 181 (approx.)
Number of Characters: 1 087 (approx.)