



nazwa [Gruntoemalia na rdzę 5L - farba na rdzę - Brąz czekoladowy RAL8017](#)

producent: **Rafil**

cena: **189.90 zł**

Gruntoemalia na rdzę Rafil przeznaczona do antykorozyjnego, jednowarstwowego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych, drewna i materiałów drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok. Stanowi samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych i oświatowych; usługowych i przemysłowych, w tym przemysłu spożywczego - wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany bezpośredni kontakt z żywnością. Gruntoemalia na rdzę jest wyrobem alkidowym i charakteryzuje się krótkim czasem wysychania. Tworzy półmatowe, dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne, dobrze kryjące powłoki o dobrych własnościach mechanicznych i dużej odporności na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mgły solnej i wody. □ Nie wymaga gruntowania □ Stopień połysku: półmat □ Wydajność z litra: 12m² □ Czas schnięcia: 24h (w temp. 20oC) □ Sposób nakładania: natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek □ Ilość warstw: 1 □ Rozcieńczalnik: do wyrobów olejnych, ftalowych lub ftalowo-karbomidowych □ Opakowania: 0,8L, 5L, 10L □ Jak malować Gruntoemalią na rdzę: □ Etap 1 - Przygotowanie podłoża □ □ Podłoża przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, dokładnie odtłuszczone i starannie oczyszczone. □ Przy renowacji: stare, dobrze przyczepne do podłoża powłoki należy - w celu uzyskania jak najlepszej przyczepności gruntoemalii - delikatnie przeszlirować papierem ściernym, a następnie odpylić. □ Stare, słabo przyczepne i łuszczące się powłoki należy usunąć. □ Etap 2 - Przygotowanie farby □ Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć. □ Zalecanym rozcieńczalnikiem jest rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych lub do wyrobów ftalowo-karbomidowych. □ Powyższe rozcieńczalniki należy stosować także do mycia aparatury. □ Etap 3 - Warunki malowania □ - temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy, □ - wilgotność względna powietrza najwyżej 95 %, □ - temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC. □ Gruntoemalia na rdzę dostępna jest w następujących kolorach: □ - biały drogowy RAL 9016, □ - błękitny RAL 5015, □ - brąz czekoladowy RAL 8017, □ - czarny drogowy RAL 9017, □ - czerwony tlenkowy RAL 3009, □ - czerwony rubinowy RAL 3003, □ - khaki (mat) RAL 6014, □ - kość słoniowa RAL 1014, □ - kremowy RAL 9001, □ - niebieska goryczkowa RAL 5010, □ - niebieska jasna RAL 5012, □ - orzech jasny RAL 8001, □ - pomarańczowa, □ - szara □ grafitowa RAL 7024, □ - szara □ krzemowa RAL 7032, □ - szara okienna RAL 7040, □ - zielony mchowy RAL 6005, □ - zielony sygnałowy RAL 6032, □ - żółty cynkowy RAL 1018. □ □ □ □ □ □ □ □