



nazwa [Radach 10L - farba na dach - Czerwony tlenkowy RAL3009 \(połysk\)](#)

producent: **Rafil**

cena: **349.90 zł**

Farba na dach RADACH przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowanych, aluminiowych, oraz betonu. Nadaje się również do renowacji starych powłok, zarówno na blachach ocynkowanych, jak i powlekanych metodami przemysłowymi. Farba na dach RADACH zalecana jest szczególnie do malowania dachów, rynien oraz parapetów. Farba do dachów RADACH jest wyrobem tworzącym szybko schnące powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, wodoodporne, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczne i odporne mechanicznie. Trwałość powłoki minimum 10 lat Stopień połysku: mat/połysk Wydajność z litra: 10m² (dla jednej warstwy) Czas schnięcia: 24h (w temp. 20oC) Sposób nakładania: natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek Ilość warstw: 1-2 Rozcieńczalnik: do farb RADACH Opakowania: 0,8L, 5L, 10L Jak malować farbą na dach RADACH: Etap 1 - Przygotowanie podłoża Podłoże przeznaczone do malowania powinno być czyste, suche, dokładnie odtuszczone i bez śladów korozji. Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodą z niewielkim dodatkiem łagodnego środka myjącego (np. płynu do mycia naczyń), a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. W przypadku występowania "białej rdzy" zaleca się zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem, usunięcie zanieczyszczeń przy pomocy szczotek nylonowych. Przy renowacji: stare, spękanе, słabo przylegające powłoki należy starannie usunąć (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie przeszlifować, odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania RADOWIL GR lub GR-TIX. Stare dobrze przyczepne powłoki zmatować papierem ściernym i odpylić. Powyższe zasady należy stosować także przy renowacji blach powlekanych metodami przemysłowymi. Nie stosować na podłoża modyfikowane pod względem poprawy wodoodporności, jak np. na impregnowane dachówki. Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą. Malować w słoneczne dni, jednak należy unikać malowania powierzchni nagranych do nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej powierzchni, co może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny. Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem w jednym miejscu, co może prowadzić do rozmiękczenia poprzedniej warstwy farby. Przy malowaniu natryskiem należy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”. Etap 2 - Warunki malowania □ - temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy, □ - wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %, □ - temperatura otoczenia nie niższa niż 10 oC i nie wyższa niż 35 oC. Farba na dach RADACH dostępna jest w następujących kolorach: - aluminiowa, - biały sygnałowy RAL 9003, - błękitny RAL 5015, - brąz ciemny, - brąz czekoladowy (połysk) RAL 8017, - brąz mahoniowy (połysk) RAL 8016, - brąz miedziany RAL 8004 (tylko opakowania 10L), - czarny, - czerwony jasny RAL 3020, - czerwony sygnałowy (połysk) RAL 3001, - czerwony tlenkowy (połysk/mat) RAL 3009, - kremowo-biała RAL 9010, - niebieska goryczkowa RAL 5010, - popielato-biała RAL 9002 - popielata jasna, - szara grafitowa RAL 7024, - szara jasna RAL 7035, - wiśniowy RAL 3004, - zielona patynowa, - zielona liść RAL 6002, - zielony mchowy RAL 6005.